



ALFREDO POLTI SA GNEISS CALANCA

Industria del granito

	
Alfredo Polti SA Gneiss Calanca, 6543 Arvigo, Svizzera	
05	
EN 1342:2012	
Gneiss Calanca, gneis, grigio, Arvigo, Grigioni, Svizzera	
Uso: Cubetti di pietra naturale per usi esterni e finiture stradali	
Resistenza a compressione (EN 1926, valore medio)	(⊥) 204±9 MPa (//) 202±27 MPa
Resistenza allo scivolamento bagnato (EN 14231) Superficie levigata grossa	75 asciutto 61 bagnato
Resistenza a compressione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12371, valore medio)	(⊥) 192±3 MPa
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali antigelo (SIA 262/1 C)	Alta resistenza

	
Alfredo Polti SA Gneiss Calanca, 6543 Arvigo, Switzerland	
05	
EN 1342:2012	
Gneiss Calanca, gneis, grey, Arvigo, Graubünden, Switzerland	
Use: Natural stone setts for external uses and road finishes	
<i>Compressive strength</i> (EN 1926, mean value)	(⊥)204±9 MPa (//)202±27 MPa
<i>Slip resistance wet (EN 14231)</i> <i>Honed finish</i>	75 dry 61 wet
<i>Durability of compressive strength against freeze/thaw</i> (EN 12371, mean value)	(⊥)192±3 MPa
<i>Freeze/thaw with de-icing salts</i> (262/1-C)	<i>High resistance</i>